PEINTURE SPECIALE PISCINE

LIGNE PISCINE

Description et nature
Peinture pour piscine acrylique solvantée. Excellent adhérence. Laisse respirer le support.

Utilisation
Sur ciment
Neuf ou déjà peint dans certains cas (voir restauration)

Propriétés
Bonne adhérence
Anti-rouille
Bon rendement
Séchage rapide
Evite la formation d'algues et de moisissures
Autonivelant

Caractéristiques techniques
Aspect Semi-mat
Densité 1,33± 0,05 kg/l
Viscosité 180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume 40± 1
Extraits secs en poids 63± 1
Rendement approximatif par couche 5-7 m²/L
Séc au touché (20ºC HR: 60%): 10-30 min.Rempllissage de la piscine : après 7 jours
Recouvrable / doublage (20º C HR 60%): 24 h

Préparation du support

Supports neufs
Mortiers de ciment :
1. Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Passer un enduit sur les défauts du support.
7. Traiter avec un fongicide les surfaces avec moisissure.

Restauration et entretien
1 - Éliminer complétement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérées.
2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bonne adhérence.
3 - Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
4 – Passer un enduit sur les défauts du support.
5 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec un fongicide.
Cette peinture n'est pas conseillée pour application par dessus une peinture à l'eau.
6 - Sur peintures bi composants dans un bon état (époxyde et polyuréthane) poncer la surface et appliquer. Un essai au préalable d'adhérence est necessaire. Si les peintures ne sont pas en bon état, enlever et retirer complètement.
7- N'appliquer pas sur laques synthétiques.

DECO DIFFUSION
1565 avenue des Platanes 34970 - Route de Boirargues - 34970 LATTES
Tel: 04 67 20 17 36 - Fax: 04 67 20 07 09 - Email: deco.diffusion@orange.fr
SARL au capital de 7622.45€ - RC MONTPELLIER 94B 1351 - SIRET: 399 047 414 00020
N°TVA intracommunautaire: FR 70 399 047 414

PEINTURE SPECIALE PISCINE

Conseils d'application
Appliquer sur les supports bien secs.
Sur veilles peintures, on doit vérifier l'accroche entre les différentes couches puisque les piscines se repeignent fréquemment.
L'adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérées.
- Si la surface à peindre a été traité avec de l'acide chlorhydrique diluée, après l'application de ce dernier, il convient de rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide ce qui provoquerait des cloques.
- Sur le plâtre, le bois et ses dérivés l'accroche et résistance sont parfaites , bien que ce ne soient pas des supports adéquats pour piscine.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant peinture piscine nettoyage outillage immediatement après utilisation

Méthode d'application	**Indications de dilution**
Brosse	5-15% max
Rouleau	5-15% max
Pistolet air less	5-15% max
Pistolet air mix	5-15% max
Pistolet aérographe	10-20% max
Turbo basse pression	10-20% max

Sécurité

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre.
Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Note

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des
différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par
l'applicateur.
Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à
l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Format

3L, 15L

DECO DIFFUSION
1565 avenue des Platanes 34970 - Route de Boirargues - 34970 LATTES
Tel: 04 67 20 17 36 - Fax: 04 67 20 07 09 - Email: deco.diffusion@orange.fr
SARL au capital de 7622.45€ - RC MONTPELLIER 94B 1351 - SIRET: 399 047 414 00020
N°TVA intracommunautaire: FR 70 399 047 414